

## SILKRON KS ACETOXY 300 ML PASTA TIXOTRÓPICA TRANSLÚCIDA. PLÁSTICO (54003)



Sellante de silicona base Acetoxo.



Certificación: NO ADR

Sellante-adhesivo de silicona mono componente de alto módulo de base Acetoxo de altas prestaciones, para aplicación profesional en usos industriales y que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

### Ventajas

Resistente en un amplio rango de temperaturas (60°C a +220°C).

Curado extremadamente rápido (3mm en 6 horas).

Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales.

Permanentemente flexible.

Produce estanqueidad en las juntas.

Excelente aislamiento térmico y eléctrico.

Resistente al agua, a los rayos U.V., a la humedad y vibraciones.

### Aplicaciones

Sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ y como adhesivo mono componente de rápido curado.

Una vez curado, resiste temperaturas en continuo entre -60°C y +220°C.

Aplicable sobre la mayor parte de los materiales no porosos utilizados en la construcción e industria: vidrio, cerámica, azulejo, metales, (a excepción de cobre y latón) plomo, inoxidable, aluminio, etc....

Adecuado para la formación de acuarios y peceras.

### Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

### Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión y resistencia a la alta temperatura hasta que el producto está totalmente curado.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.