

POLIPASTO INDUSTRIAL 5,0 T AL-BR (127975)

Precio sin IVA 8.038,45 €



- Polipasto de cadena manual antichispa, concebido para su uso en entornos potencialmente explosivos, al estar fabricado en aleación de aluminio-bronce.
- Seguridad antimagnética debido a su mínima composición ferrosa. Resistencia a la corrosión.
- Dureza aproximada: 20-30 HRC. Resistencia a la tracción: 782N/mm²-989N/mm².
- Polipasto para levantar cargas pesadas, y para la reparación-ensamblaje de máquinas. Con un mecanismo de engranaje que amplifica la fuerza de salida y permite la elevación y descenso de los objetos.
- Muy apropiado para industria petroquímica, aeroespacial, farmacéutica, química, automóvil, centrales eléctricas, pintura, plástico, fuegos artificiales, minas, bomberos, destilerías, etc.

Polipasto de cadena fabricado en aleación aluminio-bronce Alyco



Polipasto de cadena antichispa, diseñado para trabajar en entornos potencialmente peligrosos y fabricado en aleación de aluminio-bronce, ideal para trabajar con precisión y comodidad aportando un extra de seguridad.

Polipasto para levantar cargas pesadas, y para la reparación-ensamblaje de máquinas. Con un mecanismo de engranaje que amplifica la fuerza de salida y permite la elevación y descenso de los objetos. El trinquete y el engranaje forman un mecanismo que permite que la rueda gire en una sola dirección.

Las herramientas de la gama antichispas de Alyco están diseñadas para su uso en entornos en los que el uso de las herramientas de acero no son recomendables por su tendencia a generar chispas que pueden provocar incendios o explosiones. Las herramientas fabricadas con materiales no ferrosos reducen el riesgo de chispas inflamables, además de tener una serie de características especiales de seguridad antimagnética y resistencia a la corrosión.

Las herramientas de esta gama están fabricadas siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM de acuerdo a las normas internacionales de dimensiones, capacidad de corte y dureza.

Instrucciones de uso: Al carecer de la dureza de las herramientas convencionales, deben ser utilizadas con especial cuidado, sobre todo en uso y temperatura de exposición. Solo serán sustituidas en caso de que no superen la dureza mínima (Al-Br 30 HRC).

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.