


BARRAS DE COLA PARA MADERA Ø12 X 195 MM (0431017)



- Temperatura de aplicación 170°C - 210°C
- Punto reblandecimiento 90 ± 5°C
- Viscosidad (180°C) 7.000 ± 2.500 cP
- Tiempo Abierto 30 - 40 s
- Tiempo Fijación 10 - 15 s

SALKI

Temperatura de aplicación 170°C - 210°C

Punto reblandecimiento 90 ± 5°C

Viscosidad (180°C) 7.000 ± 2.500 cP

Tiempo Abierto 30 - 40 s

Tiempo Fijación 10 - 15 s



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.